

PRODUKTINFORMATIONEN OBERGARNE

ARTIKEL	MATERIAL	GARNSTÄRKEN		FARBEN	PFLEGEKENNZEICHEN			ÖKOTEX	AUFMACHUNG
		Nm	dtex		Waschen	Chloren	Reinigen		
SULKY 40	100% CV	75/2	133/2	390	95°C	nein	ja	ja	1.000m, 5.000m
SULKY 30	100% CV	50/2	200/2	156	95°C	nein	ja	ja	25g(640m), 5.000m
POLY 40	100% PES	80/2	125/2	300	95°C	ja	ja	ja	1.000m, 5.000m
POLY 60	100% PES	128/2	78/2	54	95°C	ja	ja	ja	1.500m
POLY FIRE	100% PES	80/2	125/2	27	95°C	ja	ja	ja	1.000m
METY 7/2	51% PA 48% PES 1% Metall	66	152	8	60°C	nein	ja	nein	1.000m, 5.000m
METY 5/2	59% PA 40% PES 1% Metall	49	206	30	60°C	nein	ja	Fb.Streifen 2 - ja	1.000m, 5.000m
COTTY 30	100% CO	50/2	200/2	118	95°C	ja	ja	ja	25g(640m), 5.000m
COTTY 12	100% CO	30/2	330/2	53	95°C	ja	ja	ja	2.500m
FILAINE 12	100% Acryl	34/2	300/2	129	60°C	nein	ja	ja	1.000m
FLUOR	50% PES	69/2	145/2	1	30°C	nein	ja	ja	1.000m
FLUOR	50% PP								
GLOWY	50% PES	69/2	145/2	7	30°C	nein	ja	ja	1.000m
GLOWY	50% PP								
MONO	100% PES	90/1	110/1	2	60°C	nein	ja	ja	22.500m; 500m
GLITTER	60% PES, 40% PE	75/1	133/1	6	60°C	nein	ja	nein	1.000m